

أستقصاء تأثير درجة حرارة والدالة الحامضية على أمتزاز بعض الصبغات من محاليلها المائية على

سطح البولي ستايرين

د. عبد الامير خلف عرط
جامعة بابل/كلية التربية الاساسية

شيماء هادي خضير
جامعة بابل / كلية التربية

لقاء حسين كاظم
جامعة الكوفة/ كلية التربية للبنات

الخلاصة :

تناول البحث أحد تطبيقات ظاهرة الامتزاز من المحلول حيث درست قابلية امتزاز بعض الصبغات من محاليلها المائية على سطح البولي ستايرين المذاب في التلويين لغرض تقليل تراكيزها في مياه الشرب، إذ تعد من الملوثات للبيئة المائية.

استخدمت مطيافية الأشعة فوق البنفسجية - المرئية في تعيين أيزوثيرمات الامتزاز ،حيث أوضحت النتائج أن أيزوثيرمات الامتزاز مشابهة لايزوثيرمات فرنلدش ومن النوع (S₂,S₃) وفق تصنيف جيلز (Giles) . بينت نتائج تأثير درجة الحرارة ضمن المدى التجريبي (293-323K) في امتزاز كل من صبغتي كونكو الاحمر وصبغة أريوكروم تي الاسود إن الامتزاز على سطح البوليمر يزداد بزيادة درجة الحرارة أي أن العملية باعثة للحرارة في حين أوضحت نتائج دراسة تأثير الدالة الحامضية عند PH=(10,7,3) كالآتي : $PH > 7 > 3 > 10$ كما تم حساب قيم الدوال الترموديناميكية الأساسية لعملية الامتزاز من قيم الانثالبي ΔH وطاقة كس الحرة ΔG والانتروبي ΔS وفسرت النتائج في ضوءها.

١- المقدمة Introduction

الامتزاز هو ظاهرة تجمع مادة بشكل جزيئات أو أيونات على سطح مادة أخرى وتسمى المادة التي يحدث لها الامتزاز بالمادة الممتزة (Adsorbate) ويدعى السطح الذي يتم عليه الامتزاز بالمادة المازة (Adsorbent) . يمكن تمييز نوعان من الامتزاز الأول يدعى بالامتزاز الفيزيائي (Physisorption) . إذ ينطوي الامتزاز الفيزيائي على قوى تجاذب طبيعية بين السطح الماز والذرات أو الأيونات أو الجزيئات التي يتم امتزازها على السطح ، وهو لا يمتاز بأي خصوصية^(١) لأن الذرة أو الجزيئة التي تعاني أمتزازاً فيزيائياً لا ترتبط ارتباطاً كيميائياً بالسطح الماز لكنها تشغل مساحة معينة على السطح وتعتمد هذه المساحة على حجم الذرات أو الجزيئات الممتزة . بصورة عامة تكون حرارة الامتزاز الفيزيائي أقل من (40 KJ/mol) ، وهو لا يحتاج الى طاقة تنشيط . يستفاد من الامتزاز الفيزيائي في تعيين المساحة السطحية للمواد الصلبة بموجب طرائق معروفة ومعتمدة في دراسة كيمياء السطح^(٢) . أما النوع الثاني من الامتزاز فيدعى الامتزاز الكيميائي، وتميل فيه السطوح الى تكوين أواصر كيميائية مع الذرات أو الجزيئات أو الأيونات التي يتم امتزازها على السطح ، ويمتاز هذا النوع من الامتزاز بالخصوصية ، إذ يحدث في ظروف معينة على سطح معين وقد لا يحدث على سطح آخر عند الظروف نفسها . قد تصل حرارة الامتزاز الكيميائي الى أكثر من (80 KJ/mol) وهو يحتاج الى طاقة تنشيط ، وان حدوثه يكون موقعياً لأنه يتم على مواقع الامتزاز التي تتصف بالطاقة الكامنة الصغرى^(٣) .

إن الامتزاز الفيزيائي يميل الى الحدوث في درجات حرارة أقل من درجة غليان المادة الممتزة عند الظروف المناسبة أما الامتزاز الكيميائي فيحدث في درجة حرارة تزيد على درجة غليان المادة الممتزة ، أي أن درجة الحرارة تلعب دوراً مهماً في حدوث الامتزاز فقد يحدث الامتزاز الفيزيائي في درجة حرارة واطئة ويتحول الى كيميائي عند درجة الحرارة العالية كما في حالة أمتزاز الهيدروجين على سطح النيكل^(٤) .

يتغير السلوك الأمتزازي اعتماداً على شكل السطح المستخدم وطريقة تحضيره وبنيته ويعتمد ذلك بشكل كبير على معالجة السطح قبل استخدامه في عملية الأمتزاز فمثلاً في حالة الكربون المنشط فإن الأكدسة الجزئية لسطح الكربون تؤدي الى نقصان الكمية الممتزة عليه^(٤) .

يعرف أيزوثيرم الامتزاز بأنه العلاقة بين كمية المادة الممتزة على سطح ما وتركيز الاتزان للمادة الممتزة عند درجة حرارة ثابتة . وتفيد اعتمادية الأيزوثيرم على درجة الحرارة في استخلاص معلومات مفيدة عن طبيعة عملية الأمتزاز وظروفها كما تفيد أيزوثيرمات الأمتزاز في الحصول على القيم الترموديناميكية الخاصة بعملية الأمتزاز .

يعد البولي ستايرين من البوليمرات الزجاجية Polymers Glasses المهمة صناعياً، بدأ إنتاجه صناعياً في أواخر الثلاثينات من القرن العشرين وهو من البوليمرات الرخيصة نسبياً و يعد من البلاستيكات المطاوعة للحرارة تبلغ درجة انتقاله الزجاجي 80°C . وهو يقاوم فعل الكثير من المواد الكيميائية كالحوامض والقواعد ويذوب في العديد من المذيبات وله الكثير من الاستعمالات البلاستيكية كصناعة الأغراض المنزلية والبلاستيك المسامي الصلب، ومن استعمالات البولي ستايرين المحولة إلى لدائن منها أكياس ورقائق التغليف، واجزاء السيارات، الأواني والعبوات والقناني بمختلف أنواعها ، الحفائب وصناديق الأمتعة ، لعب الأطفال أنابيب المياه وإطارات أبواب الثلجات والمجمدات وغيرها^(6,5)

ونظراً لما يتمتع به البولي ستايرين من سعة امتزاز واسعة وفعالة لإزالة ملوثات الصبغات من المياه جاءت الدراسة الحالية إسهاماً منها في تحقيق هذا الغرض في إزالة مخلفات الأصباغ من المياه بأساليب متقدمة تتضمن استخدام الطرائق التحليلية والطيفية.

٢- الجانب النظري Theoretical Part

أقترح لانكماير عام 1918 م معادلة لتفسير ظاهرة الأمتزاز بالاعتماد على افتراضات نظرية مفادها أن الأمتزاز يكون من طبقة واحدة وقد استبعد حدوث تفاعلات بين الدقائق الممتزة والسطح ، إذ تزداد كمية المادة الممتزة سريعاً في بداية الأمتزاز ثم تبدأ بالثبات تدريجياً بسبب التهيج الحراري مؤدية الى ما يعرف بالابتزاز (Desorption) وهو العملية المعاكسة للأمتزاز^(٧) وعندما تتساوى سرعة الأمتزاز R_a مع سرعة الابتزاز R_d تكون العملية في حالة توازن ، وإذا رمزنا الى الجزء المغطى من السطح بجزيئات المادة الممتزة نسبة الى السطح الكلي للمادة المازة بالرمز (θ) فإن الجزء غير المغطى في أي وقت يكون $(1-\theta)$ وهكذا فإن سرعة الأمتزاز تعتمد أما على الضغط P في حالة أمتزاز الغازات على المواد الصلبة أو على تركيز المحلول عند الاتزان $\text{mg/L } C_e$ في حالة الأمتزاز من المحلول على المواد الصلبة ، وعلى عدد المواقع الفعالة غير المغطاة $(1-\theta) N$. إذ N تمثل العدد الكلي للمواقع الفعالة ، فإذا كان (K_a) يمثل ثابت سرعة الأمتزاز و (K_d) ثابت سرعة الابتزاز⁽⁸⁾ فإن:

$$(R_a) = K_a P N (1-\theta) \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$(R_d) = K_d N \theta \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$K_d P N (1-\theta) = K_d N \theta \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$\theta = \frac{aP}{1 + aP} \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$a = \frac{K_a}{K_d}$$

حيث

تسمى المعادلة (4) بمعادلة لانكماير لأمتزاز الغازات على سطوح المواد الصلبة.

ولأن الكمية الممتزة بالنسبة الى وحدة المساحة أو كتلة المادة الممتزة (Y) تتناسب مع الجزء المغطى من السطح فان (8)

$$Y = k\theta = \frac{kaP}{1+aP} = \frac{KP}{1+aP} \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$K = ka$$

حيث (a, K) ثوابت لانكماير .

ويمكن كتابة المعادلة (5) بالنسبة للأمتزاز من المحلول بالشكل الآتي :

$$Q_e = \frac{KC_e}{1+aC_e} \quad \dots\dots\dots(6)$$

إذ أن Q_e تمثل الكمية الممتزة (mg/ g)، وبترتيب المعادلة (6) نحصل على :

$$\frac{C_e}{Q_e} = \frac{1}{K} + \frac{a}{K} C_e \quad \dots\dots\dots (٧)$$

ويرسم $\frac{C_e}{Q_e}$ مقابل C_e نحصل على خط مستقيم ميله $\frac{a}{K}$ وتقاطع مقداره $\frac{1}{K}$ ومن قيم الميل والتقاطع يمكن حساب ثوابت لانكماير (a, K) .

تعتبر معادلة فرنديش من أهم المعادلات الأيزوثيرمية المستعملة بنجاح في حالة الأمتزاز من المحلول، إذ تمثل التغير في مقدار المادة الممتزة في وحدة المساحة أو الكتلة للمادة المازة مع تركيز الاتزان :-

$$Q_e = K_F C_e^{1/n} \quad \dots\dots\dots (8)$$

حيث K_F n ثوابت فرنديش التجريبية تعتمد قيم هذه الثوابت على طبيعة كل من المادة الممتزة والسطح الماز ودرجة الحرارة .و يمكن حسابها بأخذ لوغاريتم المعادلة (8):

$$\log Q_e = \log K_F + \frac{1}{n} \log C_e \quad \dots\dots\dots (9)$$

ويرسم $\log Q_e$ مقابل $\log C_e$ نحصل على خط مستقيم ميله $\frac{1}{n}$ يعد مقياساً لشدة الامتزاز ، وتقاطع

$\log K_F$ الذي يكون مقياساً لسعة الأمتزاز (8, 9)

تتم حساب قيم ΔH من ميل العلاقة الخطية بين $\log X_m$ مقابل مقلوب درجة الحرارة ΔH استناداً لمعادلة (Vant -Hoff- Arrhenius Equation) (10):

$$\log X_m = \frac{-\Delta H}{2.303RT} + Con. \quad \dots\dots\dots(10)$$

حيث $\log X_m$ تمثل لوغاريتم أعظم كمية ممتزة (mg/g) ، $Con.$ ثابت معادلة فان ت هوف ، T درجة الحرارة بالكلفن و R الثابت العام للغازات.

كذلك تم حساب قيمة ΔG من المعادلة (٩٠١٠):

$$\Delta G = -RT \ln\left(\frac{Q_e}{C_e}\right) \dots \dots \dots (11)$$

وحسبت قيم الانتروبي ΔS والتي تشير الى وضعية الجزيئات الممتزة على السطح وفق المعادلة (٩٠١٠).

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \dots \dots \dots (12)$$

٣- الجانب العملي Experimental Part

اولا : تهيئة البولي ستايرين

حضر محلول البولي ستايرين بوضع كمية مقدارها 5g من المادة في دورق زجاجي بحجم 250ml ويضاف إليه المادة المذيبة التلون تدريجيا بنسبة 15 ml ويخلط مع ارتفاع درجة الحرارة باستخدام خلاط ميكانيكي نوع (Electronic Heidolph RZR 2050) بسرعة 450rpm. وبعد ذلك يوضع في مسخن حاضن Heating Munttle لدرجة $^{\circ}C$ 100 ولمدة 30 min. ثم يصب في حاوية زجاجية أسطوانية بسمك (3-5)mm وقطر بحدود (10-15) cm ويترك في حاوية تفرغ Vacuum Discattor محتوية على مادة ماصة الرطوبة Silica Gel ، بعد ذلك يحفظ في حاوية Incubator بدرجة حرارة $^{\circ}C$ (30-35) . يطحن الناتج باستخدام تقنية الطحن بالكرات لمدة 7hr ثم تجرى عليه عملية النخل بحجم حبيبي μm ١٠٠ لأغراض البحث. و يوضح الجدول (١) المواد المستخدمة وبعض خصائصها الفيزيائية (١١) .

الجدول (١) يوضح المواد المستخدمة وبعض خصائصها الفيزيائية

المواد المستخدمة	المعادلة الكيميائية	الوزن الجزيئي g/mole	النقاوة %	الكثافة g/cm ³	المصدر
Polystyrene	-CH ₂ -CH- C ₆ H ₅	50000-300000	99%	1.04-1.09	Faluka
Toluene	C ₆ H ₅ CH ₃	92.14	99%	0.866	Hanaover

ثانيا :الصبغات المستعملة

استعملت في هذه الدراسة صبغة أل Congo red وصيغتها الكيميائية C₃₂H₂₂N₆O₆S₂Na₂ بالوزن الجزيئي 696.67 gm/mole المصنوع من شركة Fluka . وصبغة Eriochrome Black T وصيغتها الكيميائية C₂₀H₁₃N₃O₇S بالوزن الجزيئي 461.39 gm/mole المصنوع من شركة Fluka لغرض اختبار سبل إمكانية إزالتها من محاليلها المائية (١٢).

٤- النتائج والمناقشة : Results and discussion

درست ظاهرة أمتزاز صبغتي كونكو الاحمر وصبغة أريو كروم تي الاسود على سطح البولي ستايرين بدرجة حرارة 293K وتم حساب الكمية الممتزة المقابلة لكل من قيم تراكيز الاتزان شكل (١) بهدف إعطاء الشكل العام لايزوثيرمات الامتزاز، إذ تبين أنها من النوع S₂ و S₃ وفق تصنيف جيلز. يلاحظ من هذه الايزوثيرمات أن الامتزاز يزداد بزيادة تركيز الاتزان وهذا يدل بأن الامتزاز يتبع معادلتى لانكماير و فرندلش. وللتأكد من صحة هذا الاستنتاج تم تعويض قيم

Ce و Qe في العلاقة الخطية لمعادلتي فرنشل ولانكماير والأشكال (3,2) تؤكد صحة الاستنتاج، إذ تم حساب ثوابت المعادلتين كما في الجدول (٢) ، وقد وجد أن كمية أمتزاز الصبغات على سطح البوليمر يتبع الترتيب الآتي :



إن سبب ارتفاع كمية الامتزاز هذه يعود الى وجود مجموعة ساحبة للإلكترونات (SO_3^-) التي تزيد من قلب غيوم الشحنة الإلكترونية للحلقة وقد يرجع ذلك الى التأثير المثير لمجموعة (SO_3^-) التي تعمل على تقليل الكثافة الإلكترونية مما يؤدي الى زيادة الألفة الإلكترونية للحلقة الأروماتية المرتبطة بها^(١٣)، بالإضافة الى الوزن الجزيئي العالي مقارنة مع E.B.T الذي يلعب دوراً في خفض قطبيته والى نقصان درجة التأين في المحلول لذلك نجد ارتباطه عالي، بينما أمتزاز صبغة E.B.T يكون اقل امتزازاً ويعود لتكوينه أوأصر هيدروجينية مع الماء التي تزيد من قابلية ارتباطه بالماء أكثر من السطح وكذلك لتوجه الجزيئة بصورة مائلة واحتلالها مساحة سطحية كبيرة وزيادة التافرات الإلكترونية بين المادة الممتزة ومواقع السطح^(١٣،١٤) .

الشكلين (4 , ٥) تظهران تأثير عامل درجة الحرارة في أمتزاز كل من صبغتي C.R و E.B.T على سطح البوليمر في المدى الحراري K (293-323) . تشير النتائج الى أن العملية باعثة للحرارة (Exothermic process) إذ ان قيم ΔH سالبة ، وهذا دليل على وجود عملية الامتصاص فضلاً عن عملية الامتزاز إذ بزيادة درجة الحرارة تنتشر الجزيئات الممتزة على السطح داخل المسام وتزداد سرعة انتشارها^(١٥). وان القيم السالبة ΔG تشير الى تلقائية الامتزاز (Non Spontaneous) ، أما القيم السالبة لـ ΔS تشير الى أن الجزيئات الممتزة تنتظم على سطح الماز نتيجة ارتباطها به أكثر مما هو عليه داخل الطور السائل إذ تترتب على السطح في مواقع وقنوات محددة وتأخذ نسقاً محدداً^(١٦،١٧). والجدول (٣) يوضح القيم الترموديناميكية سالفة الذكر لامتزاز الصبغات عند ٢٩٣K .

الشكلين (٦ و ٧) تظهران تأثير الدالة الحامضية في أمتزاز كل من صبغتي C.R و E.B.T على سطح البولي ستايرين عند قيم مختلفة من PH(10,7,3) . أوضحت النتائج أن امتزاز الصبغات يزداد مع تغير الدالة الحامضية حسب الترتيب الآتي $7 > 3 > 10$. إن سبب ذلك يعود الى أن قيمة الدالة الحامضية تؤثر في مواقع الامتزاز الفعالة على السطح الماز ففي زيادة الامتزاز للوسط القاعدي يدل على زيادة فعالية المجاميع الحامضية بينما تقل فعالية المجاميع القاعدية بالإضافة الى ذلك حدوث التأثيرات من قوى فاندرفالز وقوى تجاذب الكترولستاتيكي بين المادة الممتزة ومواقع الامتزاز على السطح ، إما زيادة الامتزاز للوسط الحامضي يعود لزيادة عدد الايونات الموجبة التي تتوجه الى المجاميع المعوضة بالحلقة^(١٨).

جرى تعيين الطول الموجي الذي يحدث عنده اعلى امتصاصية (λ_{\max}) للمحاليل المائية للصبغات Eriochrome Black T , Congo Red التي شملتها الدراسة عن طريق تسجيل طيف الامتصاص باستعمال مطياف الأشعة المرئية / فوق البنفسجية-U.V.,100-shimadzu type UV-visible recording spectrophotometer (200-800nm) . والجدول (٤) يبين قيم λ_{\max} للصبغ قيد الدراسة.

١-٦ الاستنتاجات Conclusion

١- إن شكل الايزوثيرمات التي تم التوصل إليها من امتزاز الصبغات قيد الدراسة على سطح البولي ستايرين يتبع معادلتى فرنشل ولانكماير وهي من النوع (S_2, S_3) حسب تصنيف جيلز .

٢- لقد وجد إن قابلية سطح البولي ستايرين على أمتزاز الصبغات يتبع الترتيب الآتي :






وان هذا الترتيب في فعالية السطوح لا يتغير بتغير ظروف الأمتزاز .



٣- بينت النتائج تأثير درجة الحرارة في الامتزاز حيث وجد أنها باعثة للحرارة ،تلقائية ،وان الجزيئات الممتزة أكثر استقرارا على السطح من المحلول.

٤- أوضحت النتائج أن امتزاز الصبغات يزداد مع تغير الدالة الحامضية حسب الترتيب الآتي

PH 10 > 3 > 7 .







الجدول (٢) يوضح قيم ثوابت فرندلش ولانكماير للصبغات قيد الدراسة

Dye	n	Log K _f	a	K
C. R	1.31	0.72	-9.598	-0.454
E.B.T	0.8602	0.63	-14.750	-0.294

الجدول (3) يوضح قيم (ΔH), (ΔG), (ΔS) بدرجة حرارة 289k للصبغات

Dyes	ΔH (KJ.mol)	ΔG (KJ.mol)	ΔS (J.mol)
C. R	-9.850	-2.375	-0.02
E.B.T.	-7.658	-2.225	-18.79

جدول (٤) قيم λ_{max} للصبغات قيد الدراسة

Dyes	λ_{max}	
	Literature	Obsorv.
E.B.T	505	515
Congo Red	498	500

References

المصادر

١. مولود، بهرام خضير، حسين علي السعدي، و حسين احمد شريف الاعظمي ((علم البيئة والتلوث)) جامعة بغداد، (١٩٩١).

٢. مياده عيسى، الثلص من الاصبغة الملوثة للمياه الصناعية بواسطة ازالتها بالحفز الضوئي لثنائي اكسيد التيتانيوم في محلول معلق، رساله ماجستير، كلية العلوم، جامعة دمشق (٢٠٠٥).

3. Annadurai G., Sivakumar T. and Rajesh Babu S., J.Chem.Eng.India Vol.(23),N(2), pp 167-173,(2000).

٤- صالح، جلال محمد، كيمياء السطح، الطبعة الثانية، جامعة بغداد، كلية العلوم، ص٢٦-٢٢، (١٩٩٢).

٥- ال آدم، كوركيس عبد و كاشف الغطاء، حسين. "تكنولوجيا وكيمياء البوليمرات"، جامعة البصرة- كلية العلوم، (1983).

٦- البيريادي، ذنون محمد عزيز، " الكيمياء العضوية للدائن وتشخيصها "، جامعة بغداد / كلية العلوم، (١٩٩٠).

٧- ا.د كوركيس عبد ال ادم "الكيمياء الصناعية" جامعة الموصل، الطبعة الاولى (١٩٨٦).

٨- الجبوري، زينب نايف محمد، دراسة امتزاز بعض المركبات العضوية على سطح الصخور السليسية، اطروحة ماجستير، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، (٢٠٠١).

9-Iqbal M.J.and Ashiq M.N.,J.of Research, Vol(18)No (2), 91-99.(2007).

10- Al-Banis T,A.,Hela D.G,Sakellaride T,M and Danis T.G.,J.Chem., Vol(2) , No. 3, pp.237-244(2002).

١١- بييريادي، ذنون محمد عزيز وال آدم، كوركيس عبد. "كيمياء الجزيئات الكبيرة المحدث"، جامعة بغداد- كلية العلوم، ص: 23-171. (1989)

12-Guiza S.,M.Bagame, A.H,Al-Soudani, Benhamore. Sci, Tech.Vol(22), pp245-255,(2004).

13-Rovi.V.P.Jasra.R.V.and Bhat J.S.G.Chem.Technol, Biotechnol;71,173-179, (1998).

14- Grimos S.,Gangnlib and Choud Harg ., J.Chem.Tech & Biotech, Vol(77), pp. 767-770, (2002).

15- Markovskal.,V.Meshko,V.Noveski and M.Marinkovski; J.Serb.Chem. Soc ., 66(7)pp463-475,(2001).

16-Shaobin W..Boyjoo Y.,Dhoueib A.and Z.H.Zhu,Dep.of Chem.Engineeing water Reaearch ,39,pp.129-138(2005).

17-Janos,P., Buchtova , H., Ryznarova, M.Sorption of Dyes From aqueous solution onto Fly Ash. Water Res.37,pp(4938-4944),(2003).

18-Al-Banis T,A.,Hela D.G,Sakellaride T,M and Danis T.G.,J.Chem., Vol(2) , No.(3), pp.237-244(2002).